

Estrich

Produkt	Werk trockenmörtel nach DIN 18557 sowie Estrich nach DIN EN 13813 und DIN 18560 für die manuelle und maschinelle Verarbeitung.																														
Anwendung	Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen und Außenbereichen. Zur Herstellung von Estrichflächen für normale Beanspruchung (Verbundestriche, schwimmende Estriche und Heizestriche sowie Estriche auf Trennschicht der Festigkeitsklasse C 25), z. B. Garagen- und Kellerfußböden. Verlegen von Gefälle- und Ausgleichsestrichen, Restarbeiten und Reparatur von Kleinbetonflächen und zum Betonieren von Sockeln, Beeteinfassungen u. Ä. Innen, außen und im Nassbereich einsetzbar. Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de																														
Bestandteile	Zement, Gesteinskörnung sowie Zusätze zur besseren Verarbeitung und Haftung.																														
Eigenschaften	Mineralischer Estrichmörtel mit gutem Wasserrückhaltevermögen und guter Untergrundhaftung. Nach Erhärtung witterungs- und frostbeständig, diffusionsoffen, stoß- und kratzfest. Idealer Untergrund für nachfolgende Belagsarbeiten.																														
Technische Daten	<table border="0"> <tr> <td>Festigkeitsklasse:</td> <td>CT-C25-F4 nach DIN EN 13813</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten:</td> <td>A1, nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1</td> </tr> <tr> <td>Körnung:</td> <td>0 – 4/8 mm (je nach Herstellwerk)</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit:</td> <td>≥ 25,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Biegezugfestigkeit:</td> <td>≥ 4,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Zementgehalt:</td> <td>> 350 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit λ_R:</td> <td>1,4 W/(m·K)</td> </tr> <tr> <td>Wasserbedarf:</td> <td>ca. 2,25 – 3,25 l/25-kg-Sack</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch pro m²:</td> <td>ca. 2,0 kg/m²/mm Auftragsdicke</td> </tr> <tr> <td>Ergiebigkeit:</td> <td>ca. 5 l/10-kg-Sack ca. 13 l/25-kg-Sack</td> </tr> <tr> <td>Mindestauftragsdicke:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Verbundestriche:</td> <td>25 mm (max. 80 mm in einer Schicht)</td> </tr> <tr> <td>- unbeheizte schwimmende Estriche:</td> <td>≥ 45 mm bei Verkehrslast bis 1,5 kN/m² und Dämmstoffdicke über 30 mm</td> </tr> <tr> <td>- Heizestriche:</td> <td>≥ 45 mm + d abhängig von der Bauart, d = Dicke des Heizelementes</td> </tr> <tr> <td>- Estriche auf Trennschicht:</td> <td>≥ 45 mm</td> </tr> </table>	Festigkeitsklasse:	CT-C25-F4 nach DIN EN 13813	Brandverhalten:	A1, nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1	Körnung:	0 – 4/8 mm (je nach Herstellwerk)	Druckfestigkeit:	≥ 25,0 N/mm ²	Biegezugfestigkeit:	≥ 4,0 N/mm ²	Zementgehalt:	> 350 kg/m ³	Wärmeleitfähigkeit λ _R :	1,4 W/(m·K)	Wasserbedarf:	ca. 2,25 – 3,25 l/25-kg-Sack	Materialverbrauch pro m ² :	ca. 2,0 kg/m ² /mm Auftragsdicke	Ergiebigkeit:	ca. 5 l/10-kg-Sack ca. 13 l/25-kg-Sack	Mindestauftragsdicke:		- Verbundestriche:	25 mm (max. 80 mm in einer Schicht)	- unbeheizte schwimmende Estriche:	≥ 45 mm bei Verkehrslast bis 1,5 kN/m ² und Dämmstoffdicke über 30 mm	- Heizestriche:	≥ 45 mm + d abhängig von der Bauart, d = Dicke des Heizelementes	- Estriche auf Trennschicht:	≥ 45 mm
Festigkeitsklasse:	CT-C25-F4 nach DIN EN 13813																														
Brandverhalten:	A1, nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1																														
Körnung:	0 – 4/8 mm (je nach Herstellwerk)																														
Druckfestigkeit:	≥ 25,0 N/mm ²																														
Biegezugfestigkeit:	≥ 4,0 N/mm ²																														
Zementgehalt:	> 350 kg/m ³																														
Wärmeleitfähigkeit λ _R :	1,4 W/(m·K)																														
Wasserbedarf:	ca. 2,25 – 3,25 l/25-kg-Sack																														
Materialverbrauch pro m ² :	ca. 2,0 kg/m ² /mm Auftragsdicke																														
Ergiebigkeit:	ca. 5 l/10-kg-Sack ca. 13 l/25-kg-Sack																														
Mindestauftragsdicke:																															
- Verbundestriche:	25 mm (max. 80 mm in einer Schicht)																														
- unbeheizte schwimmende Estriche:	≥ 45 mm bei Verkehrslast bis 1,5 kN/m ² und Dämmstoffdicke über 30 mm																														
- Heizestriche:	≥ 45 mm + d abhängig von der Bauart, d = Dicke des Heizelementes																														
- Estriche auf Trennschicht:	≥ 45 mm																														
Lieferform	Kunststoffsäcke, Sackinhalt 10 kg (105 Sack pro Palette = 1.050 kg) Papiersäcke, Sackinhalt 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)																														
Lagerung	Trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte beim 10-kg-Sack 24 Monate, bei 25-kg-Sack 12 Monate nicht überschreiten.																														
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.																														
Einstufung lt. GHS-Verordnung	Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit-selbermachen.de)																														
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trag- und saugfähig, frostfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Schalungen sind entsprechend vorzubereiten. Bei Verbundestrich muss eine sorgfältige Untergrundvorbereitung durch Reinigen erfolgen. Mörtelreste und loser Beton müssen entfernt werden (z. B. durch Kugelstrahlen oder Fräsen). Untergrund 24 Stunden vorher vornässen und abtrocknen lassen. Es dürfen keine Wasserpfützen vor dem Verlegen verbleiben, der Beton muss mattflecht sein. Als Haftbrücke Zementhaftbrücke Trass verwenden. Der Einbau Estrich auf Haftbrücke aus Zementhaftbrücke Trass muss nass in nass erfolgen. Bei schwimmenden Estrichkonstruktionen müssen die Dämmschichten und Randstreifen sachgerecht verlegt werden.																														

Verarbeitung

Estrich im Durchlaufmischer, Freifallmischer, Estrichpumpe mit Druckluftförderung oder Rührwerk durchmischen und händisch mit geeignetem Werkzeug bzw. mit geeigneten Förder- und Mischpumpen verarbeiten. Keine anderen Materialien zumischen. Da grobkörnige Trockengemische durch Erschütterung (Transport) zur Entmischung neigen, ist es ratsam, ganze Gebinde anzumischen.

Estricharbeiten

Den steif bis leicht plastisch angemischten Estrich auf den Untergrund aufbringen, verteilen, verdichten und mit der Latte abziehen. Mit dem Glätten bzw. Verreiben kann begonnen werden, sobald die Oberfläche mattfeucht geworden ist. Bei Verbundestrichen (Mindestqualität des Untergrundes C 20/25) ist der Untergrund vorzunässen und mit Zementhaftbrücke Trass, vorzubehandeln. Die Verarbeitung von Estrich und Zementhaftbrücke Trass hat nass in nass zu erfolgen. Schein- und Dehnfugen sind wie üblich auszuführen.

Eine zu trockene Konsistenz verschlechtert die Oberflächenqualität, eine zu nasse Konsistenz reduziert die Festigkeit und führt zu Risschäden. Estrich muss innerhalb einer Stunde nach Wasserzugabe verarbeitet sein.

Fußbodenheizung

Beim Einsatz als Heizestrich auf Fußbodenheizungen kann bereits 21 Tage nach dem Einbau aufgeheizt werden. Die Aufheizung erfolgt in Anlehnung an die Dokumentation FBH-D3 „Protokoll zum Funktionsheizen für Calciumsulfat- und Zementestriche als Funktionsprüfung für Fußbodenheizungen“. Dabei ist drei Tage eine Vorlauftemperatur von 25 °C und danach vier Tage die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur (i. d. R. bis 45 °C) zu halten. Danach Heizung abschalten. Über das erstmalige Aufheizen muss ein Aufheizprotokoll geführt werden. Das erstmalige Auf- und Abheizen muss vor der Verlegung des Oberbodenbelages erfolgen. Zusätzlich ist die Restfeuchte des Estrichs durch den Bodenleger zu prüfen.

Oberflächentemperatur des Estrichs beim Verlegen des Bodenbelages zwischen 15 und 20 °C. Der Randdämmstreifen ist beim Estrich auf Fußbodenheizung auf mindestens 10 mm zu dimensionieren.

Belegreife

Die Belegreife wird i. d. R. nach ca. 28 Tagen erreicht. Diese Zeit sollte auch nicht unterschritten werden.

Vor dem Belegen muss grundsätzlich eine Restfeuchtemessung mit dem CM-Gerät durchgeführt werden.

Die Belegreife ist vorhanden bei:

- nicht beheizten Estrichen $\leq 2,0$ CM-%
- beheizten Estrichen $\leq 1,8$ CM-%

Ablesezeit am CM-Gerät nach 10 Minuten. Die Werte gelten für eine Lufttemperatur von etwa ≥ 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ≤ 65 %.

Hinweise

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind (Zugluft) verarbeiten oder die Fläche entsprechend schützen. Das Pudern, Nässen oder Aufbringen von Feinmörteln auf frische Estriche ist nicht zulässig. Frische Beton- und Estrichflächen nach der Erhärtung feucht halten und mindestens drei Tage vor dem Austrocknen und anderen schädigenden Einflüssen schützen.

Vorhandene Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind in die Verlegefläche bzw. den Estrich zu übernehmen. Für die weitere Ausbildung von Fugen sind die Anforderungen der DIN 18560 zu beachten. Bei aufsteigender Feuchte aus dem Baugrund ist vom Planer konstruktiv eine Dampfsperre unter dem Estrich vorzusehen.

Estriche oder die verlegten Flächen sollten nicht vor Ablauf von drei Tagen begangen und nicht vor Ablauf von sieben Tagen höher belastet werden. Bei der Verlegung von Plattenbelägen im Dickbettverfahren muss die Auftragsdicke 25 mm betragen.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit liegen.

Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN 13813, DIN 18560, DIN 1045, DIN EN 1264-4, DIN 18332, DIN 18333, DIN 18353 (VOB, Teil C), die BEB-Merkblätter "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen", „Untergründe für Industrieestriche, Anforderungen, Prüfungen und Vorbehandlung“ sowie die Vorschriften und Handlungsregeln beachten.



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Baumit-Hotline: Tel.: 01805 648228 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Minute.
Tarife aus dem Ausland können abweichen), Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit-selbermachen.de, Internet: www.baumit-selbermachen.de