

PanzerEckwinkel

Panzereckwinkel mit alkalibeständigem Textilglasgewebe für die Anwendung in Außen- und Innenecken. Speziell für den Einsatz der Inneneckausbildung bei schwerentflammbaren EPS-Fassaden.

Anwendung

- Zur optimalen Ausbildung der Eckarmierung bei Baumit Wärmedämm-Verbundsystemen für Innen- und Außenecken

Eigenschaften

- Verschiebefestes Panzergewebe (Farbton weiß).
- Alkalibeständig.
- Rollenware.

Technische Daten

Glasfaserarmierungsgewebe:	280 g/m ²
Lichte Maschenweite:	13 x 5 mm
Schenkellängen:	7/9 cm
Reißfestigkeit:	> 2,5 kN/5 cm

Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und ausgetrocknet sein. Lose Teile und hohl-liegende Stellen sowie abblätternde und labile Anstriche, Öle und Fette müssen vollständig entfernt werden.

Verarbeitung

Den PanzerEckwinkel auf das benötigte Maß ablängen, entlang der sichtbaren Markierung knicken. Auf oder in die gewünschte Ecke in den zuvor aufgetragenen systemzugehörigen Klebspachtel, blasen- und faltenfrei und lot- und fluchtgerecht einarbeiten. Das Flächenarmierungsgewebe muss bis an die Ecke geführt werden, um eine ausreichende Überlappung sicherzustellen.

Hinweise

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Lieferform

Rollenware
1 Karton á 50 lfm

Lagerung

Der PanzerEckwinkel ist unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Er darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein.

Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.de